SICHER DURCH DIE NACHT...

2K-PUR-G SPRÜHLACK

ColuxGlow Polyurethanfarbe 2-K Lack mit Nachleuchtpulver

WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow 2K PUR G Lack Nachleuchtfarbe auch dickschichtig verarbeitbarer Beschichtungsstoff als Decklack in mehrschichtigen Schutzsystemen für Außenanwendungen und als Einschicht- oder Decklacke im Möbel-, Maschinen- und Anlagenbau z.B. GFK, PU Materialien und vorgrundierte Metalloberflächen. Auf entsprechende Grundierungen ist zu achten.

KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow 2K PUR G Lack ist auf Basis eines OH-funktionellen Acrylharzes, das mittels eines aliphatischen Härters (Polyisocyanataddukt) vernetzt wird.

ANWENDUNG

■ Das Mischungsverhältnis ist bei den Packungsgrößen berücksichtigt. Die Mischungen müssen vollkommen homogenisiert werden. Wir empfehlen zur Herstellung der Mischung ein Rührwerk einzusetzen und dazu einen Mischbehälter mit ca. 1 L Volumen zu benutzen.

■ Mischung

1. Schritt: Binder und Härter - 3 min Mischzeit
2. Schritt: Pulver dazu geben - 3 min Mischzeit
3. **Zugabe 5-10 % Universalverdünnung erforderlich!**

■ Eine Lagerung fertiger Mischungen über die angegebene Topfzeit 4-6 Stunden hinaus ist nicht möglich.

■ Zugabe Verdünnung 40 g zum Streichen bis 80 g zum Sprühen!

HINWEIS

2K Binder Enthält : Kohlenwasserstoffe,C9,Aromaten ; CAS-Nr. : 64742-95-6; Reaktionsprodukt aus Decansäure, 12-Hydroxystearinsäure und 1,2-Ethandiamine Reakt.masse: bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und methyl1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat **Achtung!**

SPEZIFIKATION

FUNKTION	Sprühlack für Gegenstände die leuchten	
FARBTON	gelbgrün bzw. blau nachleuchtend	
DICHTE	1,2 kg/L einstellbar mit Verdünnung	
SCHICHT	50-100 my getrockneter Film	
KOMPONENTEN	470 g Stammkomponente G + 60 g Härter AL-17 + 270 g Leuchtpulver ergibt 800 g Mischung 2:1	
ANWENDUNG	Als Verdünnung empfehlen wir Universalverdünner	
SPRITZBAR keine Filter, kein	Tropfzeit 4-6 Stunden bei 20-23° C Becherpistole mit Rührwerk, HVLP	
VERARBEITUNG	Trocknungstemperaturen unter 10°C, Luftfeuchtigkeit über 85% oder ungenügender Luftbewegung erhöhen die Trockenzeit erheblich. Wärme beschleunigt die Trocknung..	
TROCKENZEIT	**STAUBTROCKEN**	1 Stunde
	GRIFFEST	3 Stunden
	WASSERFEST	24 Stunden
VERPACKUNG	0,8 kg portioniert siehe Komponenten	
LAGERFÄHIGKEIT / HALTBARKEIT	Komponenten getrennt in ungeöffneten Originalgebinden bei Lagertemperaturen zwischen 15 und 25°C mindestens 6 Monate. Lagertemperaturen über 25°C sind zu vermeiden,	
UNTERGRUND	Weiß vorgestrichen	



- ISOCYANATVERNETZEND
- FÜR PROFESSIONELLEN EINSATZ FÜR INDUSTRIELACKIERUNGEN
- FÜR METALL UND GFK SOWIE PUR OBERFLÄCHEN

Colux GmbH
Im Kirchgarten 11
D-67150 Niederkirchen
Tel. +49 6326 980094 glow@colux.de www.coluxglow.com

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.

Stand 3/2020